

Aços Planos

Chapa Fina à Frio

Espesura		Massa Linear
MSG	mm	Kg/m ²
11	3	23,6
12	2,65	20,8
13	2,25	17,7
14	1,9	14,9
15	1,7	13,4
16	1,5	11,8
18	1,2	9,4
19	1,06	8,3
20	0,9	7,1
22	0,75	5,9
24	0,6	4,7
26	0,45	3,5
28	0,38	3,0
29	0,34	2,7
30	0,3	2,4

Chapa Fina à Quente

Espesura		Massa Linear
MSG	mm	Kg/m ²
18	1,2	9,4
16	1,5	11,8
15	1,71	13,7
14	2	15,7
13	2,25	17,7
12	2,65	20,8
11	3	23,6
10	3,35	26,3
9	3,75	29,4
8	4,25	33,4
7	4,5	35,3
3/16	4,75	37,3
6	5	39,3

Chapa Grossa

Espesura		Massa Linear
Pol.	mm	Kg/m ²
7/32	5,6	44,0
1/4	6,3	49,5
9/32	7,1	55,7
5/16	8	62,8
3/8	9,5	74,6
7/16	11,2	87,9
1/2	12,5	98,1
9/16	14	109,9
5/8	16	125,6
3/4	19	149,2
7/8	22,4	175,8
1	25	196,3
1 1/4	31,5	247,3
1 1/2	37,5	294,4
1 3/4	45	353,3
2	50	392,5
2 1/4	56	439,6
2 1/2	63	494,6
2 3/4	71	557,4
3	75	588,8
3 3/16	80	628,0
3 3/8	85	667,3
3 9/16	90	706,5
4	100	785,0

Normas e dimensões sob consulta